

MINWAX® Polycrylic™ Protective Finish

Minwax® Polycrylic™ Protective Finish - прочное финишное защитное прозрачное быстросохнущее покрытие на водной основе для дерева. Идеально подходит для использования на поверхностях из светлой древесины таких пород как клен, ясень и береза, а также поверх морилки Minwax® на водной основе. Рекомендуемое использование: деревянные изделия, шкафы, мебель, двери и т.д. внутри помещений. Не рекомендуется для полов



ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: водные дисперсии акриловой смолы и полиуретана

Инструмент для нанесения: кисть с синтетической щетиной

Повторное нанесение: через 2 часа

Время высыхания: 3 часа

Очистка: теплой водой с мылом

Расход: 946 мл на 12 м².

Слоев: 2-3

Степень блеска: Глянцевый, Матовый, Полуматовый

Срок годности 5 лет.

25555 – Глянцевый 237 мл

15555 – Глянцевый 3,785 л

65555 – Глянцевый 946 мл

22222 – Матовый 237 мл

62222 – Матовый 946 мл

13333 – Полуматовый 3,785 л

23333 – Полуматовый 237 мл

63333 – Полуматовый 946 мл

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Использовать только внутри помещений!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Удаление старой краски путем шлифовки или соскребания может привести к образованию пыли или паров, содержащих свинец. Воздействие пыли или паров свинца может вызвать неблагоприятные последствия для здоровья, особенно у детей или беременных женщин. Контроль воздействия свинца или других опасных веществ требует использования надлежащих защитных средств, таких, как надлежащим образом подобранный респиратор.

Поверхность должна быть сухой и свободной от воска, жиров, полировки, старого финишного покрытия в плохом состоянии или посторонних предметов.

Зашкурьте для получения гладкой однородной поверхности. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТАЛЬНУЮ ШЕРСТЬ** (шлифовальная губка из тонкой стальной проволоки). Удалите пыль влажной тряпкой. Дайте высохнуть полностью.

При желании нанесите морилку, например, морилку на водной основе Minwax® Water Based Wood Stain или морилку Minwax® Wood Finish™ на чистые поверхности дерева, следуя инструкциям. Подождите не менее 24 часов, прежде чем наносить Polycrylic™ Finish поверх масляной морилки Minwax® Wood Finish™ Stain.

Хорошо перемешайте до - и регулярно перемешивайте во время использования.

НЕ ВЗБАЛТЫВАЙТЕ.

Polycrylic™ Finish молочного цвета в жидком виде, но становится кристально прозрачной после высыхания. Нанесите тонкий слой Polycrylic™ Finish высококачественной синтетической щетинной кистью. Применять в одном направлении с волокнами дерева.

Дайте высохнуть покрытию не менее 2 часов, затем зашкурьте очень тонкой наждачной бумагой (зерно 220), чтобы обеспечить ровную отделку и надлежащую адгезию для дополнительных покрытий. Не используйте стальную шерсть. Удалите всю пыль. Нанесите второй слой. Рекомендуется три слоя.

После окончательного покрытия рекомендуется просушка 3 часа для легкой обработки и 24 часа для нормального использования

Специальные инструкции: Polycrylic™ Finish не следует наносить поверх морилки под красное дерево «red mahogany». Для этого используйте Minwax® Fast-Drying Polyurethane или Minwax® Water Based Oil-Modified Polyurethane поверх любой морилки «red mahogany». Polycrylic™ Finish не рекомендуется использовать на половых покрытиях, потому что это потребует более частого повторного покрытия в зонах с высокой интенсивностью движения. Вместо этого мы рекомендуем любой полиуретан Minwax, включая Minwax® Water Based Oil-Modified Polyurethane или Minwax® Ultimate Floor Finish для максимальной долговечности.

Очистка: Чистить с мылом и теплой водой сразу же после использования.

Расход: 946 мл на 12 м²

MINWAX® Polycrylic™ Protective Finish

Примечания: НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ. Хранить при температуре ниже 40° С. Использовать только внутри помещений. Оптимальное время высыхания соответствует хорошей вентиляции, температуре 24° С и относительной влажности 50%. Более низкая температура, более высокая влажность, отсутствие движения воздуха или нанесение толстых слоев продлевают время сушки. Всегда проверяйте поверхность на липкость перед нанесением очередного слоя. Масляные морилки, масляные и латексные краски или другие покрытия, на которые наносится Polycrylic™ Finish, могут слегка изменять цветовой оттенок. Всегда делайте тест на совместимость на незаметном участке, чтобы обеспечить удовлетворительные результаты.

НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: СОДЕРЖИТ АЛКИЛ ПРОПАНОЛЫ, ЭТИЛЕН ГЛИКОЛЬ, ГЛИКОЛЬНЫЕ ЭФИРЫ И 1-МЕТИЛ-2-ПИРОЛИДИНОН. СОДЕРЖИТ МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОБОЧНЫМ РЕПРОДУКТИВНЫМ ЭФФЕКТАМ.

ВРЕДНЫЕ ИСПАРЕНИЯ. Использовать при достаточной вентиляции. Чтобы избежать чрезмерного воздействия, откройте окна и двери или используйте другие средства для обеспечения подачи свежего воздуха во время нанесения и сушки. Если у вас возникли раздражения глаз, головные боли или головокружение, увеличьте приток свежего воздуха или используйте правильный респиратор или выйдите на свежий воздух. Следует избегать контакта с глазами и кожей. Вымойте руки после использования. Хранить в плотно закрытой таре.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды в течение 15 минут и обратитесь за медицинской помощью. При контакте с кожей тщательно промойте водой с мылом. В случае возникновения проблем с дыханием, обеспечьте свежий воздух и обратитесь к врачу. При проглатывании немедленно вызовите Центр борьбы с ядом, отделение неотложной помощи больницы или врача.

Отложенные эффекты при длительном воздействии. Содержит растворители, которые могут вызывать нарушение работы головного мозга и нервной системы. Преднамеренное вдыхание содержимого может быть вредным или смертельным.